

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Hasil dari proses pengujian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai CBR design campuran sebesar 44% lebih kecil dari nilai CBR minimum base kelas S sebesar 50%
- b. Penggunaan domato (lokasi kelurahan tendeadongi) sebagai pengganti agregat kasar campuran base kelas S tidak memenuhi.



- a. Peralatan laboratorium yang ada sekarang perlu di update nilai kalibrasinya
- b. Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan domato dari daerah lain untuk digunakan sebagai campuran pengganti agregat kasar base kelas S.
- c. Sangat disarankan menggunakan campuran yang berbeda menggunakan domato untuk mendapatkan nilai base kelas S.