


## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pengujian dan penelitian yang dilakukan dan pembahasan:

1. Kuat tekan tertinggi didapatn pada campuran beton normal pada umur 28 hari yaitu 15,392 Mpa
2. Kuat tekan terendah didapatn pada beton campuran air payau dengan rendaman air biasa pada umur 28 hari yaitu 10,367 Mpa
3. Pada beton normal dengan rendaman air payau pada umur 28 hari kuat tekannya yaitu 13,654 Mpa



## B. Saran

Hal-hal yang perlu disarankan dari penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan perlu diperhatikan untuk mendapatkan kualitas beton yang di rencanakan,
2. Hitungan dan campuran harus teliti agar mendapatkan hasil yang direncanakan,
3. Perlu diadakan penelitian lebih mendalam agar mendapatkan hasil yang lebih bervariasi,
4. Diperlukan perlakuan khusus terhadap air payau agar bisa dipakai dalam pembuatan beton sehingga kuattekannya tidak terlalu turun jauh.

